



PU 80 A orange, Zugträger Polyester

ca. 84° Shore A

- Empf. Vorspannung 1 - 2 %
- Zugspannung ca. 30 daN/cm²

| Artikel Nr. | Profil- abmessung | Material- querschnitt | ca. Gewicht | Gebindegröße | | Empfohlener Mind.-Scheiben-Ø | | ca. Zugkraft*/ Riemen | |
|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|-------|
| | mm | cm ² | kg/100 m | m | ft | mm | inch | daN | lbs |
| FBJ8MOGA | 8 x 5 (M) | 0,32 | 4 | 30 | 100 | 50 | 2,0 | 9,6 | 21,1 |
| FBJ10ZOGA | 10 x 6 (Z) | 0,48 | 6 | 30 | 100 | 60 | 2,4 | 14,4 | 31,7 |
| FBJ13AOGA | 13 x 8 (A) | 0,82 | 10 | 30 | 100 | 90 | 3,5 | 24,6 | 54,1 |
| FBJ13AOGA001 | 13 x 8 (A) | 0,82 | 10 | 50 | 164 | 90 | 3,5 | 24,6 | 54,1 |
| FBJ17BOGA | 17 x 11 (B) | 1,46 | 18 | 30 | 100 | 120 | 4,7 | 43,8 | 96,4 |
| FBJ17BOGC | 17 x 11 (B) | 1,46 | 18 | 100 | 328 | 120 | 4,7 | 43,8 | 96,4 |
| FBJ22COGA | 22 x 14 (C) | 2,40 | 29 | 30 | 100 | 160 | 6,3 | 72,0 | 158,4 |

* = bei Reibwert μ :1

Reibwerte μ : Stahl: ca. 0,65 | PE: ca. 0,35 | HDPE: ca. 0,30 | FDA/EC/BfR-konform