

PU 75 A himmelblau glatt

Artikel Nr.	Durchmesser Ø		Materialquer- schnitt cm ²	ca. Gewicht kg/100 m	Gebindegröße		Empf. Mind.- Scheiben-Ø		ca. Zugkraft/ Riemen*	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	daN	lbs
FBRP75A020HI	2,0	5/64	0,032	0,5	200	656	10	0,4	0,4	0,8
FBRP75A030HI	3,0	1/8	0,071	0,9	200	656	20	0,8	0,9	1,9
FBRP75A040HI	4,0	5/32	0,126	1,6	200	656	30	1,2	1,5	3,3
FBRP75A048HI	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	35	1,4	2,2	4,8
FBRP75A050HI	5,0		0,197	2,4	100	328	40	1,6	2,4	5,2
FBRP75A060HI	6,0	7/32	0,283	3,4	100	328	50	2,0	3,4	7,5
FBRP75A063HI	6,3	1/4	0,310	3,8	100	328	55	2,2	3,7	8,2
FBRP75A070HI	7,0	9/32	0,385	4,7	100	328	60	2,4	4,6	10,2
FBRP75A080HI	8,0	5/16	0,500	6	100	328	65	2,6	6,0	13,2
FBRP75A095HI	9,5	3/8	0,710	8,5	100	328	75	3,0	8,5	18,7
FBRP75A100HI	10,0	7/16	0,785	9,4	50	164	80	3,2	9,4	20,7
FBRP75A120HI	12,0	15/32	1,130	13,5	50	164	90	3,5	13,6	29,8
FBRP75A125HI	12,5	1/2	1,230	14,8	50	164	100	3,9	14,8	32,5
FBRP75A150HI	15,0	19/32	1,770	21,5	50	164	120	4,7	21,2	46,7

* = bei Reibwert μ :1

ca. 80° Shore A

- Empf. Vorspannung 6 - 8 %
- Zugspannung ca. 12 daN/cm²

Reibwerte μ

- Stahl ca. 0,70
- PE ca. 0,40
- HDPE ca. 0,35

FDA/EC/BfR- konform