

Speciální profily

PU75A ultramarínová modř hladký

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. do- poručené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Těsnění kg lbs	
FBSP75A0865U	8x6.5 (M)	4,6	50	164	40	1,6	47	9,4	20,6

přibližně. 80° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 4...8%

Přibližné koeficienty
tření μ ocel 0,7Přibližné koeficienty
tření μ PE 0,4Přibližné koeficienty
tření μ HDPE 0,35

V souladu s FDA/EC

Vlastnosti**Odolný vůči
hydrolýze**Odolnost proti hydrolýze
(HY). Vhodné pro vlhké
prostředí.**Odolný proti
mikrobům**Materiály odolné proti
mikrobům neposkytují
mikroorganismům živnou
půdu.**Odolný vůči chladu**Profil zvláště odolný vůči
nízkým teplotám až do -30
°C**FDA (Food and
Drug
Administration)**Shoda s FDA/EC pro přímý
kontakt s potravinami

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 03/2026