

Speciální profily

PU80A oranžová hladký

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás Těsnění N	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost Těsnění	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBSJ8X330G	33x8	22,8	30	100	50	2	239	47,9	105,5

přibližně. 84° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 3...6%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,65Přibližné koeficienty tření μ PE 0,35Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,3

V souladu s FDA/EC

Vlastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 03/2026