


Klíňové řemeny

PU85A modrá hladký, tažné vlákno Sklolaminát, svařitelný

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. do- poručené roztečeø		POHON Fmax/pás		DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost			
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Překrytí N	Těsnění kg lbs		Překrytí kg lbs	
FBZSP85A17ON	17x19	23,63	30	100	240	9,6	218		43,7	96,3		
FBZSP85A22ON	22x25	39,1	30	100	280	11,2	287		57,4	126,5		

přibližně. 88° Shore A (±3)

Max. Předpětí

Těsnění n/a

Překrytí n/a

Přibližné koeficienty
tření μ ocel 0,6Přibližné koeficienty
tření μ PE 0,35Přibližné koeficienty
tření μ HDPE 0,3**Vlastnosti****s tažným vláknem**pro aplikace, které vyžadují
vyšší sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026