


Klínové řemeny

PU85A modrá hladký, tažné vlákno Sklolaminát, svařitelný



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené rozteče		POHON Fmax/pás		DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost			
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Překrytí N	Těsnění		Překrytí	
									kg	lbs	kg	lbs
FBBK17X19LGA	17x19	25,6	30	100	260	10,4	226		45,2	99,5		
FBBK22X25LGA	22x25	43,8	30	100	300	12	307		61,3	135,1		

přibližně. 88° Shore A (±3)

Max. Předpětí

Těsnění n/a

Překrytí n/a

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,6

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,35

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,3

Vlastnosti



s tažným vláknem

pro aplikace, které vyžadují vyšší sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026