


Klíňové řemeny

PU95A béžová hladký



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. do- poručené roztečeø		POHON Fmax/pás Těsnění N	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost Těsnění	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBAM17X19BG	17x19	23,6	30	100	200	8	488	97,5	214,9
FBAM22X25BG	22x25	39,1	30	100	250	10	815	163,0	359,3

přibližně. 95° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 3...5%

Přibližné koeficienty
tření μ ocel 0,45

Přibližné koeficienty
tření μ PE 0,25

Přibližné koeficienty
tření μ HDPE 0,2

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026