

klínový řemen

PU80A oranžová hladký

přibližně. 84° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 4...8%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,65Přibližné koeficienty tření μ PE 0,35Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,3

V souladu s FDA/EC

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás Těsnění N	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost Těsnění	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBJ6YOG	6x4 (Y)	2,3	30	100	40	1,6	31	6,1	13,5
FBJ8MOG	8x5 (M)	4,0	30	100	45	1,8	53	10,5	23,2
FBJ10ZOG	10x6 (Z)	6,0	30	100	55	2,2	80	16,0	35,4
FBJ13AOG	13x8 (A)	10,0	30	100	85	3,3	138	27,5	60,7
FBJ17BOG	17x11 (B)	18,0	30	100	110	4,3	245	49,0	108,0
FBJ22COG	22x14 (C)	29,0	30	100	150	5,9	409	81,7	180,1
FBJ32DOG	32x20 (D)	62,0	30	100	220	8,7	856	171,1	377,1

Vlastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

**Zpracování rostlin a plodin**

Použití surovin neživočišného původu

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026