klínový řemen

PU85A safírově modrá hladký

přibližně. 88° Shore A (±3)	
Doporučené předpětí	4...8%
Přibližné koeficienty tření µ ocel	0,6
Přibližné koeficienty tření µ PE	0,35
Přibližné koeficienty tření µ HDPE	0,3
V souladu s FDA/EC	

Číslo položky	Abmessungen	Přibližná hmotnost	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
							Těsnění	Těsnění	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKK06MLGAAA	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	34	6,7	14,8
FBKK08MLGAAA	8x5 (M)	4	100	328	50	2	58	11,5	25,4
FBKK10ZLGAAA	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	88	17,6	38,7
FBKK13ALGAAA	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	151	30,2	66,5
FBKK17BLGAAA	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	268	53,7	118,3
FBKK22CLGAAA	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	448	89,5	197,3

Vlastnosti

Odolný vůči hydrolýze
Odolnost proti hydrolýze (HY). Vhodné pro vlhké prostředí.

Odolný proti mikrobům
Materiály odolné proti mikrobům neposkytují mikroorganismům živnou půdu.

Odolný vůči chladu
Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

FDA/EC
Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026