


klínový řemen

## PU95A béžová hladký, tažné vlákno Polyester



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. do- poručené roztečeø		POHON Fmax/pás		DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost				
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Překrytí N	Těsnění kg lbs		Překrytí kg lbs		
FBZKP95A13PV	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	174			34,8	76,8		
FBZKP95A17PV	17x11 (B)	18	50	164	130	5	309			61,8	136,2		
FBZKP95A22PV	22x14 (C)	29	50	164	190	7,4	517			103,4	227,8		

přibližně. 95° Shore A (±3)

Max. Předpětí

Těsnění n/a

Překrytí n/a

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  ocel 0,45

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  PE 0,25

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  HDPE 0,2

V souladu s FDA/EC

### Vlastnosti



**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami



**s tažným vláknem**

pro aplikace, které vyžadují vyšší sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 04/2026