Kruhové řemeny

PU80A ultramarínová modř hladký

přibližně. 84° Shore A (±3)	
Doporučené předpětí	4...8%
Přibližné koeficienty tření μ ocel	0,65
Přibližné koeficienty tření μ PE	0,35
Přibližné koeficienty tření μ HDPE	0,3
V souladu s FDA/EC	

Číslo položky	průměr ø		Přibližná hmotnost	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
								Těsnění	Těsnění	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP80A020UB	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	5	1,0	2,1
FBRP80A030UB	3	1/8	0,9	200	656	25	1	11	2,1	4,7
FBRP80A040UB	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	19	3,8	8,4
FBRP80A048UB	4,8	3/16	2,2	200	656	40	1,6	27	5,5	12,1
FBRP80A050UB	5	1/5	2,4	100	328	45	1,8	30	6,0	13,1
FBRP80A060UB	6	7/32	3,4	100	328	55	2,2	43	8,6	18,9
FBRP80A063UB	6,3	1/4	3,8	100	328	60	2,4	47	9,5	20,9
FBRP80A070UB	7	9/32	4,7	100	328	65	2,6	58	11,7	25,8
FBRP80A080UB	8	5/16	6	100	328	75	3	76	15,3	33,7
FBRP80A095UB	9,5	3/8	8,5	100	328	90	3,6	108	21,5	47,5
FBRP80A100UB	10	7/16	9,4	50	164	95	3,8	119	23,9	52,6
FBRP80A120UB	12	15/32	13,5	50	164	110	4,4	172	34,4	75,7
FBRP80A125UB	12,5	1/2	14,8	50	164	115	4,6	186	37,3	82,2
FBRP80A150UB	15	19/32	21,5	50	164	140	5,5	268	53,7	118,3

Vlastnosti

FDA/EC
Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Zpracování roztlin a plodin
Použití surovin neživočišného původu

Odolný vůči hydrolýze
Odolnost proti hydrolýze (HY). Vhodné pro vlhké prostředí.

Odolný proti mikrobům
Materiály odolné proti mikrobům neposkytují mikroorganismům živnou půdu.

Odolný vůči chladu
Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026