

Kruhové řemeny

## PU85A ultramarínová modř hrubý, tažné vlákno Sklolaminát, svařitelný



přibližně. 88° Shore A (±3)

Max. Předpětí

Těsnění n/a

Překrytí n/a

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  ocel 0,45

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  PE 0,3

Přibližné koeficienty tření  $\mu$  HDPE 0,25

Číslo položky	průměr $\emptyset$		Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. do-poručené roztečeš		POHON Fmax/pás		DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Těsnění N	Překrytí N	Těsnění		Překrytí	
										kg	lbs	kg	lbs
FBZRP85A080R	8	5/16	6	100	328	85	3,2	93		18,6	41,0		
FBZRP85A095R	9,5	3/8	8,5	100	328	100	3,7	103		20,7	45,6		
FBZRP85A100R	10	7/16	9,4	50	164	105	3,9	107		21,5	47,3		
FBZRP85A120R	12	15/32	13,5	50	164	125	4,7	176		35,3	77,8		
FBZRP85A125R	12,5	1/2	14,8	50	164	130	4,9	182		36,3	80,1		
FBZRP85A143R	14,3	9/16	21	50	164	150	5,7	202		40,5	89,2		
FBZRP85A150R	15	19/32	21,5	50	164	155	5,9	209		41,7	91,9		
FBZRP85A180R	18	3/4	31	50	164	195	7,5	249		49,9	109,9		

### Vlastnosti



**s tažným vláknem**  
pro aplikace, které vyžadují vyšší sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezabavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026