


Paralelní klínové řemeny

PU85A mátově zelená hladký, tažné vlákno Polyester



| Číslo položky | Abmessungen mm | Přibližná hmotnost kg/100m | velikost balení | | Min. doporučené rozteče | | POHON Fmax/pás | | DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-------------------------|------|-------------------|---------------|---|-------|----------|-------|
| | | | m | ft | mm | inch | Těsnění N | Překrytí N | Těsnění | | Překrytí | |
| | | | | | | | | | kg | lbs | kg | lbs |
| FBSK30X8GGA | 30x8 | 22,4 | 30 | 100 | 100 | 3,9 | 380 | 500 | 76,0 | 167,5 | 100,0 | 220,4 |

přibližně. 88° Shore A (±3)

Max. Předpětí

Těsnění 2 %

Překrytí 3 %

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,6Přibližné koeficienty tření μ PE 0,35Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,3

Vlastnosti



s tažným vláknem

pro aplikace, které vyžadují vyšší sílu v tahu.

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026