


## T-profily PU65A ultramarínová modř hladký



Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Těsnění kg   lbs	
FBTG95X35LA	9.5x3.5	2,4	70	230	20	0,8			

přibližně. 72° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 4...8%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,8

Přibližné koeficienty tření μ PE 0,5

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0,45

V souladu s FDA/EC

### Vlastnosti



#### Odolný vůči hydrolýze

Odolnost proti hydrolýze (HY). Vhodné pro vlhké prostředí.



#### Odolný proti mikrobům

Materiály odolné proti mikrobům neposkytují mikroorganismům živnou půdu.



#### Odolný vůči chladu

Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C



#### FDA (Food and Drug Administration)

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026