

T-profilý

PU70A ultramarínová modř hladký

Číslo položky	Abmessungen mm	Přibližná hmotnost kg/100m	velikost balení		Min. doporučené rozteče		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
			m	ft	mm	inch	Těsnění N	Těsnění kg lbs	
FBTH9X4GL	9x4	2,8	70	230	25	1			

přibližně. 76° Shore A (±3)

Doporučené předpětí 4...8%

Přibližné koeficienty tření μ ocel 0,75

Přibližné koeficienty tření μ PE 0.45

Přibližné koeficienty tření μ HDPE 0.40

V souladu s FDA/EC

Vlastnosti**FDA (Food and Drug Administration)**

Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 05/2026