T-profily

PU85A safírově modrá hladký



Číslo položky	Abmessungen	Přibližná hmotnost	velikost balení		Min. doporučené roztečeø		POHON Fmax/pás	DOPRAVA Maximální přepravní hmotnost	
							Těsnění	Těsnění	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSP85A25X5B	25x5x5	7,3	50	164	50	2	80	16	35,3

přibližně. 88° Shore A (±3)	
Doporučené předpětí	3...6%
Přibližné koeficienty tření µ ocel	0,6
Přibližné koeficienty tření µ PE	0,35
Přibližné koeficienty tření µ HDPE	0,3
V souladu s FDA/EC	

Vlastnosti

FDA/EC
Shoda s FDA/EC pro přímý kontakt s potravinami

Zpracování roztlin a plodin
Použití surovin neživočišného původu

Odolný vůči hydrolýze
Odolnost proti hydrolýze (HY). Vhodné pro vlhké prostředí.

Odolný proti mikrobům
Materiály odolné proti mikrobům neposkytují mikroorganismům živnou půdu.

Odolný vůči chladu
Profil zvláště odolný vůči nízkým teplotám až do -30 °C

Výše uvedené údaje jsou výsledky interní kontroly kvality. Neobsahují žádnou záruku vlastností a zejména neobsahují žádné prohlášení o vhodnosti produktu pro určité účely použití, takže z nich nelze odvozovat žádné nároky vůči nám. Tyto údaje zejména nezbavují kupujícího jeho povinnosti provést vstupní kontrolu.

Změny vyhrazeny - 11/2026