

Transportside: Meget fin struktur (SR)



Løbside: Finstruktureret (FI)



Kvalitet:  
**PU65A / PU55D**

Varenr.:  
**FBFNG750X19S**



#### GENERELLE BÅNDOPLYSNINGER

Materialetype	Polyurethan	Båndkonstruktion	monolitisk, 2 komponenter
Båndets samlede tykkelse	1,9 mm	Vægt	2,28 kg/m <sup>2</sup>
Min. tromlediameter	25 mm	Temperatur	-30°C...+40°C
Anbefalet forspænding	0.5...3%	Maksimal produktionsbredde	750 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse stat.	0,82 N/mm	Maksimal brugbar bredde	730 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse, afslappet.	0,58 N/mm	Kemisk beständighed	på forespørgsel

BÅNSPECIFIKATIONER	TRANSPORTSIDE	LØBSIDE
Ca. materialets hårdhed (Shore)	72° Shore A (±3)	55° Shore D (±3)
Friktionskoefficient $\mu$ Stål	0,7	0,25
Farve	sort	sort
Båndets tykkelse	0,8 mm	1,1 mm
Overflade	Meget fin struktur (SR)	Finstruktureret (FI)
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration) Vegansk Antistatisk-dissipativ (Rg = <10E09 $\Omega$ (1G $\Omega$ ))	FDA (Food and Drug Administration) Vegansk Antistatisk-dissipativ (Rg = <10E09 $\Omega$ (1G $\Omega$ ))

#### OVERENSSTEMMELSE

REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version  
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave  
Overflademodstand til jord i henhold til IEC61340-2-3 / EN61340-5-1  
FDA (Food and Drug Administration)

#### ANBEFALET ENDEFORBINDELSE OG SVEJSEPARAMETRE

Fingerforbindelse		Stuk svejsning (varmeblad)	
Temperatur varmeplade	150/205 °C	Opvarmningstemperatur Spejl	260°C ±10°C
Tryk			
Opvarmningstid	90 sek.		

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026

## OVENSTÅENDE OPLYSNI

BEHAbelt transportbånd har desuden meget nyttige specialegenskaber, der gør dem anvendelige til selv de mest krævende transportbåndsopgaver.



FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer.



Metal- og transportbånd Kan detekteres med røntgen for maksimal fødevarer sikkerhed. Disse produkter tilhører PU SAFE-serien.



Modstandsdygtige transportbånd over for hydrolyse til brug i varme, fugtige og våde omgivelser.



Særligt beskyttet mod UV-C-stråling.



Anvendelse af råvarer af ikke-dyrisk oprindelse.



Friktion træk transportbånd til rullemotorer.



Antistatiske transportbånd med fremragende mekaniske egenskaber.



De mikrobe-resistente transportbånd udgør ikke en grobund for mikroorganismer.



Unik overfladebehandling, der på grund af den afrundede struktur tilbyder optimale frigørelsesegenskaber og bedste rengøringsegenskaber.



2-komponentproduktionen gør det muligt at kombinere forskellige materialets hårdheder, egenskaber og farver.



Svært antændelig i henhold til ISO 340.



Positiv træk transportbånd til tandhjulsdrev.

## LEVERINGSPROGRAM

Supplerende produktløsninger samt svejsning og sammenføjningsteknik.



Monolitiske transportbånd af PU og TPE



Svejsbare remme af PU og TPE



Svejsning/forbindelsesteknik til PU og TPE



PU-belægninger til tandremme og kileremme



Båndtilbehør af PU