

Transportside: Glat og skinnende (SG)



FDA
EC

Løbside: Glat og skinnende (SG)



FDA
EC

Kvalitet:
PU80A

Varenr.:
FBFJ150X160G

GENERELLE BÅNDOPLYSNINGER

Materialetype	Polyurethan	Båndkonstruktion	monolitisk
Båndets samlede tykkelse	1,6 mm	Vægt	1,92 kg/m ²
Min. tromlediameter	15 mm	Temperatur	-20°C...+60°C
Anbefalet forspænding	1...5%	Maksimal produktionsbredde	150 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse stat.	0,47 N/mm	Maksimal brugbar bredde	140 mm
Trækstyrke ved 1 % forlængelse, afslappet.	0,4 N/mm	Kemisk beständighed	på forespørgsel

BÅNDSPECIFIKATIONER	TRANSPORTSIDE	LØBSIDE
Ca. materialets hårdhed (Shore)	84° Shore A	84° Shore A
Friktionskoefficient μ Stål	0,65	0,65
Farve	appelsin	appelsin
Båndets tykkelse	n/a	n/a
Overflade	Glat og skinnende (SG)	Glat og skinnende (SG)
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)

OVERENSSTEMMELSE

REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

ANBEFALET ENDEFORBINDELSE OG SVEJSEPARAMETRE

Fingerforbindelse		Stuk svejsning (varmeblad)	
Temperatur varmeplade	160 °C	Opvarmningstemperatur Spejl	260°C ±10°C
Tryk	0,5 bar		
Opvarmningstid	60 sek.		

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 10/2025

OVENSTÅENDE OPLYSNI

BEHAbelt transportbånd har desuden meget nyttige specielegenskaber, der gør dem anvendelige til selv de mest krævende transportbåndsopgaver.



FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer.



Antistatiske transportbånd med fremragende mekaniske egenskaber.



Metal- og transportbånd Kan detekteres med røntgen for maksimal fødevarer sikkerhed. Disse produkter tilhører PU SAFE-serien.



De mikrobe-resistente transportbånd udgør ikke en grobund for mikroorganismer.



Modstandsdygtige transportbånd over for hydrolyse til brug i varme, fugtige og våde omgivelser.



Unik overfladebehandling, der på grund af den afrundede struktur tilbyder optimale frigørelsesegenskaber og bedste rengøringsegenskaber.



Særligt beskyttet mod UV-C-stråling.



2-komponentproduktionen gør det muligt at kombinere forskellige materialets hårdheder, egenskaber og farver.



Anvendelse af råvarer af ikke-animalsk oprindelse.



Svært antændelig i henhold til ISO 340.



Friktion træk transportbånd til rullemotorer.



Positiv træk transportbånd til tandhjulsdriv.

LEVERINGSPROGRAM

Supplerende produktløsninger samt svejsning og sammenføjningsteknik.




Monolitiske transportbånd af PU og TPE




Svejsbare remme af PU og TPE



Svejsning/forbindelsesteknik til PU og TPE



PU-belægninger til tandremme og kileremme



Båndtilbehør af PU