Ficha de datos
Cinta transportadora

Lado de transporte: Rugoso fino (SR)



Lado de rodadura: De grano fino (FI)



Calidad:
PU65A / PU80A

Nº de artículo:
FBFJG750X2S

INFORMACIÓN GENERAL DE LA BANDA			
Tipo de material	Poliuretano	Diseño de la banda	monolítico, 2 componentes
Espesor de la banda Total	2 mm	Peso	2,4 kg/m²
Diámetro mínimo del tambor	18 mm	Temperatura	-20°C...+40°C
Pretensión recom.	1...5%	Anchura máxima de producción	750 mm
Fuerza de tracción al 1% de alargamiento stat.	0,4 N/mm	Anchura máxima útil	730 mm
Fuerza de tracción al 1% de alargamiento relajado.	0,28 N/mm	Resistencia química	a petición

ESPESOR DE LA BANDA	LADO DE TRANSPORTE	LADO DE RODADURA
dureza aprox. del material (Shore)	72° Shore A (±3)	84° Shore A (±3)
Fricción aprox. µ Acero	0,7	0,5
Color	negro	negro
Espesor de la banda	0,8 mm	1,2 mm
Superficie	Rugoso fino (SR)	De grano fino (FI)
Propiedades	FDA/EC	FDA/EC
	Vegano	Vegano
	Resistente a la hidrólisis	Antiestático-disipativo (Rg = <10E09Ω (1GΩ))
	Resistente a los microbios	2K
	Antiestático-disipativo (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	
	2K	

CONFORMIDAD
REACH CE 1907/2006 (en las versiones actuales)
CE 1935/2004 (en las versiones actuales)
Resistencia superficial a tierra según IEC61340-2-3 / EN61340-5-1
FDA (Food and Drug Administration)

CONEXIÓN FINAL Y PARÁMETROS DE SOLDADURA RECOMENDADOS			
Conexión de dedos		Soldadura a testa (Pala de soldar)	
Temperatura (Placa)	150/165 °C	Temperatura (Pala de soldar)	260°C ±10°C
Presión	0,5 bar		
Tiempo de calentamiento	90 sek.		

La información anterior se basa en los resultados de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no proporcionan ninguna información sobre la idoneidad del producto para aplicaciones específicas, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía entrante.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 11/2026

BEHA Innovation GmbH In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Alemania • Teléfono +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com


PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Las cintas transportadoras BEHAbelt también ofrecen propiedades especiales muy útiles que las hacen adecuadas incluso para las aplicaciones de cintas transportadoras más exigentes.

- Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos.
- Cintas transportadoras detectables por metal y rayos X para una máxima seguridad alimentaria. Estos productos forman parte de la gama PU SAFE.
- Correas transportadoras resistentes a la hidrólisis para uso en ambientes calientes, húmedos y mojados.
- Especialmente protegido contra la radiación UV-C.
- Utilización de materias primas de origen no animal.
- Correas transportadoras con conducido por fricción para accionamientos de rodillos.
- Correas transportadoras disipativas antiestáticas con excelentes propiedades mecánicas.
- Las cintas transportadoras resistentes a los microbios no proporcionan un caldo de cultivo para los microorganismos.
- Acabado superficial único que ofrece óptimas propiedades antiadherentes y una óptima facilidad de limpieza gracias a su estructura redondeada.
- La producción de 2 componentes permite combinar diferentes durezas, propiedades y colores de los materiales.
- Ignífugo según ISO 340.
- Correas conducidas para transmisiones por engranajes.

PROGRAMA DE ENTREGA

Soluciones de productos complementarios, así como tecnología de soldadura y unión.



Bandas transportadoras monolíticas de PU y TPE



Correas soldables de PU y TPE



Tecnología de soldadura/unión para PU y TPE



Recubrimientos de PU para polipastos y velas



Accesorios de PU para bandas