


Lado de transporte: Ranuras transversales (TGA)



Lado de rodadura: AT5



Calidad:
PU65A / PU80A

Nº de artículo:
FBFJG750X38A

INFORMACIÓN GENERAL DE LA BANDA

Tipo de material	Poliuretano	Diseño de la banda	monolítico, 2 componentes
Espesor de la banda Total	3.8 mm	Peso	2,8 kg/m²
Diámetro mínimo del tambor	28 mm	Temperatura	-20°C...+60°C
Pretensión recom.	2%	Anchura máxima de producción	700 mm
Fuerza de tracción al 1% de alargamiento stat.	0,5 N/mm	Anchura máxima útil	700 mm
Fuerza de tracción al 1% de alargamiento relajado.	0,35 N/mm	Resistencia química	a petición

ESPESOR DE LA BANDA	LADO DE TRANSPORTE	LADO DE RODADURA
dureza aprox. del material (Shore)	72° Shore A (±3)	84° Shore A
Fricción aprox. µ Acero	n/a	0.6
Color	azul ultramar	azul ultramar
Espesor de la banda	1.6 mm	2,2 mm
Superficie	Ranuras transversales (TGA)	AT5
Propiedades	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
	Vegano	Vegano
	Resistente a la hidrólisis	MicroClean
	Resistente a los microbios	2K
	MicroClean	
	2K	

CONFORMIDAD

REACH CE 1907/2006 (en las versiones actuales)
CE 1935/2004 (en las versiones actuales)
CE 10/2011 (en las versiones actuales)
FDA (Food and Drug Administration)

CONEXIÓN FINAL Y PARÁMETROS DE SOLDADURA RECOMENDADOS













Conexión de dedos		Soldadura a testa (Pala de soldar)	
Temperatura (Placa)	n/a °C	Temperatura (Pala de soldar)	260°C ±10°C
Presión	n/a bar		
Tiempo de calentamiento	n/a sek.		

La información anterior se basa en los resultados de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no proporcionan ninguna información sobre la idoneidad del producto para aplicaciones específicas, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía entrante.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 01/2026

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Las cintas transportadoras BEHAbelt también ofrecen propiedades especiales muy útiles que las hacen adecuadas incluso para las aplicaciones de cintas transportadoras más exigentes.

	Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos.		Correas transportadoras disipativas antiestáticas con excelentes propiedades mecánicas.
	Cintas transportadoras detectables por metal y rayos X para una máxima seguridad alimentaria. Estos productos forman parte de la gama PU SAFE.		Las cintas transportadoras resistentes a los microbios no proporcionan un caldo de cultivo para los microorganismos.
	Correas transportadoras resistentes a la hidrólisis para uso en ambientes calientes, húmedos y mojados.		Acabado superficial único que ofrece óptimas propiedades antiadherentes y una óptima facilidad de limpieza gracias a su estructura redondeada.
	Especialmente protegido contra la radiación UV-C.		La producción de 2 componentes permite combinar diferentes durezas, propiedades y colores de los materiales.
	Utilización de materias primas de origen no animal.		Ignífugo según ISO 340.
	Correas transportadoras con conducido por fricción para accionamientos de rodillos.		Correas conducidas para transmisiones por engranajes.

PROGRAMA DE ENTREGA

Soluciones de productos complementarios, así como tecnología de soldadura y unión.



Bandas transportadoras monolíticas de PU y TPE

Correas soldables de PU y TPE

Tecnología de soldadura/unión para PU y TPE

Recubrimientos de PU para polipastos y velas

Accesorios de PU para bandas