

Correas Redondas

PU85A azul ultramar rugoso, Refuerzo Aramida



aprox. 88° Shore A (±3)

Máx. Precarga

Empalme 1,5 %

Solapamiento 1,5 %

Fricción aprox. μ Acero 0,45

Fricción aprox. μ PE 0,3

Fricción aprox. μ HDPE 0,25

Cumple la normativa FDA/CE

Nº de artículo	Diámetro \varnothing		Peso aprox. kg/100m	Largo		Recom. diámetro mínimo de poleas		CONDUCIR Fmáx/cinturón		TRANSPORTE Peso de transporte máx.			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Empalme N	Solapamiento N	Empalme		Solapamiento	
										kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	157	304	31,4	69,2	60,8	134,0
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276,0
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9						

Propiedades



FDA (Food and Drug Administration)

Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos



Vegano

Utilización de materias primas de origen no animal



con refuerzo

para aplicaciones que requieren una fuerza de tracción mayor.

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026