

Côté de transport: Structure grossière (RI)



FDA
EC

Côté d'entraînement: Diamant (ID)



MICRO
CLEAN

FDA
EC

Qualité:
PU80A

Numéro
d'article:
FBFJ750X20SJ

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA BANDE

Type de matériau	Polyuréthane	Construction de la bande	monolithique
Épaisseur totale de la bande	2 mm	Poids	2,4 kg/m ²
Diamètre minimum du tambour	20 mm	Température	-20°C...+60°C
Prétension recommandée	1...5%	Largeur maximale de production	750 mm
Force d'elongation à 1 % statique	0,44 N/mm	Largeur utile maximale	730 mm
Force d'elongation à 1 % relax.	0,38 N/mm	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS DE LA BANDE	CÔTÉ DE TRANSPORT	CÔTÉ D'ENTRAÎNEMENT
Dureté approximative (Shore)	84° Shore A	84° Shore A
Coefficient de friction μ acier	0,4	0,45
Couleur	noir	noir
Épaisseur de la bande	n/a	n/a
Surface	Structure grossière (RI)	Diamant (ID)
Caractéristiques	FDA (Food and Drug Administration)	MicroClean
		FDA (Food and Drug Administration)

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

PARAMÈTRES DE SOUDAGE

Connexion à doigt	Soudure bout à bout		
Température de la chauffante	160 °C	Température de chauffage lame	260°C ±10°C
Pression	0,5 bar		
Temps de chauffage	60 sek.		

Les informations ci-dessus sont le résultat du contrôle qualité interne. Elles ne garantissent pas les caractéristiques du produit et ne déclarent en particulier pas l'adéquation du produit à des utilisations spécifiques, de sorte qu'aucune réclamation ne peut être formulée à cet égard à notre encontre. Ces informations ne dégagent pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026

CARACTÉRISTIQUES DU MATERIAU

Les bandes transporteuses BEHAbelt offrent également des caractéristiques spéciales très utiles qui les rendent adaptées même aux applications de bandes transporteuses les plus exigeantes.

 FDA EC	Conformité FDA/CE pour contact direct avec les aliments.	 Bandes transporteuses antistatiques avec d'excellentes propriétés mécaniques.
 METAL X-RAY	Bandes transporteuses métalliques et détectables par rayons X pour une sécurité alimentaire maximale. Ces produits appartiennent à la gamme PU SAFE.	 Les bandes transporteuses résistantes aux micro-organismes ne constituent pas un milieu nutritif pour les micro-organismes.
 HYDROLYSE	Bandes transporteuses résistantes à l'hydrolyse pour une utilisation dans des environnements chauds, humides et humides.	 Traitement de surface unique offrant des propriétés de décollement optimales et un nettoyage facile grâce à sa structure arrondie.
 UV ↓↓↓	Particulièrement protégé contre les rayons UV-C.	 La fabrication à deux composants permet de combiner différentes duretés, propriétés et couleurs de matériaux.
 VEGAN	Utilisation de matières premières d'origine non animale.	 Difficilement inflammable selon la norme ISO 340.
 FRIC	Bandes transporteuses à friction pour entraînements par rouleaux.	 Bandes transporteuses à ajustement parfait pour entraînements par engrenages.

GAMME DE PRODUITS

Solutions de produits complémentaires ainsi que techniques de soudage et de connexion.



Bandes transporteuses monolithiques en PU et TPE

Courroies soudables en PU et TPE

Techniques de soudage et de connexion pour PU et TPE

Revêtements en PU pour courroies dentées et trapézoïdales

Accessoires de bande en PU