Courroies rondes

# PU70A bleu ultramarine lisse

| | |
|---|---|
| env. 76° Shore A | |
| Prétension recommandé | 4...8% |
| Coeff. de friction µ Acier env. | 0.75 |
| Coeff. de friction µ PE env. | 0.45 |
| Coeff. de friction µ HDPE env. | 0.40 |
| Conforme à la FDA/EC | |

| N° d'article | Diamètre ø | | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie re-commandéø | | ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie | TRANSPORT poids max. transporté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Choc | Choc | |
| | mm | inch | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBRH030LG | 3 | 1/8 | 0,9 | 200 | 656 | 15 | 0,6 | 6 | 1,2 | 2,7 |
| FBRH040LG | 4 | 5/32 | 1,6 | 200 | 656 | 25 | 1,0 | 11 | 2,2 | 4,9 |
| FBRH048LG | 4,8 | 3/16 | 2,2 | 200 | 656 | 30 | 1,2 | 16 | 3,2 | 7,0 |
| FBRH050LG | 5 | 1/5 | 2,2 | 100 | 328 | 35 | 1,4 | 17 | 3,5 | 7,6 |
| FBRH060LG | 6 | 7/32 | 3,4 | 100 | 328 | 45 | 1,8 | 25 | 5,0 | 11,0 |
| FBRH080LG | 8 | 5/16 | 6,0 | 100 | 328 | 55 | 2,2 | 44 | 8,8 | 19,5 |

**Caractéristiques**

FDA EC

**FDA (Food and Drug Administration)**
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

VEGAN

**Végétalien**
Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025