

Courroies rondes

**PU80A orange lisse**env. 84° Shore A ( $\pm 3$ )

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,65  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,3  
env.

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques**
**FDA (Food and Drug Administration)**  
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

**Végétalien**  
 Utilisation de matières premières d'origine non animale

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026