# Fiche technique
# Courroie ronde






**Qualité:** **PU85A**
**Numéro d'article:** **FBZR85A143RA**
**Couleur:** **vert**

| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie de profil | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout) | 232,8 N \| 52,3 lbf |
| Construction de profil | avec renfort | k1% statique (bout à bout) | 291,0 N \| 65,4 lbf |
| Renfort | Aramide (3 mm) | k1% relaxé (superposition) | 416,8 N \| 93,7 lbf |
| Type de traitement | n/a | k1% statique (superposition) | 521,1 N \| 117,1 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies | 145 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| Max. Précontrainte | 1,5% (Stoß) \| 1,5% (Überlapp) | Résistance chimique | sur demande |
| Poids | 19,3 kg/100m | | |
| Température de fonctionnement | -20°C...+60°C | | |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|---|---|---|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | vert | n/a |
| Diamètre Ø | 14,3 mm (9/16 inch) | n/a |
| Surface | gaufré | n/a |
| Coefficient de friction µ (env.) | Acier: 0,45 \| PE: 0,3 \| HDPE: 0,25 | n/a |
| Propriétés | avec renfort | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026