

Courroies rondes

PU95A rouge finement rugueux, Renfort Aramide



N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie re- commandée		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie		TRANSPORT poids max. transporté			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Choc N	Chevauchement N	Choc		Chevauchement	
										kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RMA	9,5	3/8	8,5	152	500	175	6,9	177	328	35,4	78,1	65,5	144,4

env. 95° Shore A (±3)

Max. Précontrainte

Choc 1,5 %

Chevauchement 1,5 %

Coeff. de friction μ Acier 0,4
env.Coeff. de friction μ PE 0,25
env.Coeff. de friction μ HDPE 0,2
env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques


**FDA (Food and
Drug
Administration)**

 Conformité FDA/EC pour le
 contact alimentaire direct

Végétalien

 Utilisation de matières
 premières d'origine non
 animale

avec renfort

 pour les applications
 nécessitant une force de
 traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026