

Courroies rondes

**TPE40D beige lisse**

env. 40D / 95A

Prétension recommandé 2...4%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,5  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,25  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,2  
env.

Conforme à la FDA/EC

N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté		
	mm	inch		kg/100m	m	ft	mm		Choc	kg	lbs
FBRKO40D030	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	16		3,3	7,2
FBRKO40D040	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	29		5,8	12,9
FBRKO40D048	4,8	3/16	2,2	200	656	50	2	42		8,4	18,5
FBRKO40D050	5	1/5	2,4	100	328	55	2,2	46		9,1	20,1
FBRKO40D060	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	66		13,1	28,9
FBRKO40D063	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72		14,5	31,9
FBRKO40D070	7	9/32	4,7	100	328	85	3,3	89		17,9	39,4
FBRKO40D080	8	5/16	6	100	328	90	3,6	117		23,3	51,4
FBRKO40D095	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	164		32,9	72,5
FBRKO40D100	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	182		36,4	80,3
FBRKO40D120	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	262		52,5	115,7
FBRKO40D125	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	285		56,9	125,5
FBRKO40D150	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	410		82,0	180,7

**Caractéristiques****FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

**Végétalien**

Utilisation de matières premières d'origine non animale

**Flexible au froid**

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 02/2026