Courroies rondes

TPE63D beige lisse, Renfort Polyester



N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie		TRANSPORT poids max. transporté			
								Choc	Chevauchement	Choc		Chevauchement	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRT095NGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125NGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

env. 63D / 100A	
Max. Précontrainte	
Choc	2 %
Chevauchement	3 %
Coeff. de friction µ Acier env.	0,3
Coeff. de friction µ PE env.	0,15
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,1
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
Utilisation de matières premières d'origine non animale

avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026