

## Courroies rondes creuses

### PU75A rouge lisse



env. 80° Shore A (±3)

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,7  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,4  
env.

Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,35  
env.

| N° d'article | Diamètre<br>ø |       | Poids<br>(env.)<br>kg/100m | Longueur<br>par unité |     | min. poulie re-<br>commandée |      | ENTRAÎNEMENT<br>Fmax/courroie | TRANSPORT<br>poids max.<br>transporté |      |
|--------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------|------|
|              | mm            | inch  |                            | m                     | ft  | mm                           | inch | Choc<br>N                     | Choc<br>kg                            | lbs  |
| FBHP75A048   | 4,8           | 3/16  | 1,8                        | 200                   | 656 | 30                           | 1,2  | 21                            | 4,2                                   | 9,3  |
| FBHP75A063   | 6,3           | 1/4   | 3,2                        | 100                   | 328 | 45                           | 1,8  | 36                            | 7,1                                   | 15,7 |
| FBHP75A080   | 8             | 5/16  | 5,1                        | 100                   | 328 | 55                           | 2,2  | 57                            | 11,5                                  | 25,3 |
| FBHP75A095   | 9,5           | 3/8   | 7,2                        | 100                   | 328 | 65                           | 2,6  | 81                            | 16,2                                  | 35,7 |
| FBHP75A125   | 12,5          | 1/2   | 12,4                       | 50                    | 164 | 85                           | 3,4  | 138                           | 27,6                                  | 60,8 |
| FBHP75A150   | 15            | 19/32 | 19                         | 50                    | 164 | 100                          | 4    | 211                           | 42,3                                  | 93,2 |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2026