Courroies rondes creuses

PU85A vert gaufré



env. 88° Shore A (±3)	
Prétension recommandé	4...8%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,45
Coeff. de friction µ PE env.	0,3
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,25

N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
								Choc	Choc	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBHP85A048R	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	31	6,2	13,7
FBHP85A063R	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	53	10,5	23,2
FBHP85A080R	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	84	16,9	37,2
FBHP85A095R	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	119	23,8	52,5
FBHP85A125R	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	203	40,6	89,5
FBHP85A150R	15	19/32	19	50	164	120	4,7	311	62,2	137,1

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026