Courroies rondes creuses

PU85A bleu saphir lisse



env. 88° Shore A (±3)	
Prétension recommandé	4...8%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,6
Coeff. de friction µ PE env.	0,35
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,3
Conforme à la FDA/EC	

N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
								Choc	Choc	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBHK048LG	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	29	5,7	12,6
FBHK063LG	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	48	9,7	21,3
FBHK080LG	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	78	15,5	34,2
FBHK095LG	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	110	21,9	48,3
FBHK125LG	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	187	37,3	82,3
FBHK150LG	15	19/32	19	50	164	120	4,7	286	57,2	126,1

Caractéristiques

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
Utilisation de matières premières d'origine non animale

Résistance à l'hydrolyse
Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

Résistant aux microbes
Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

Flexible au froid
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026