
Courroies trapézoïdales

# PU85A bleu saphir lisse



| | |
|---|---|
| env. 88° Shore A (±3) | |
| Prétension recommandé | 4...8% |
| Coeff. de friction µ Acier env. | 0,6 |
| Coeff. de friction µ PE env. | 0,35 |
| Coeff. de friction µ HDPE env. | 0,3 |
| Conforme à la FDA/EC | |

| N° d'article | Dimensions | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie re-commandéø | | ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie | TRANSPORT poids max. transporté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Choc | Choc | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBKK08MLGAAD | 8x5 (M) | 3,3 | 100 | 328 | 38 | 1,5 | 38 | 7,7 | 16,9 |
| FBKK10ZLGAVZ | 10x6 (Z) | 4,9 | 50 | 164 | 49 | 1,9 | 56 | 11,3 | 24,8 |
| FBZKP85A13PB | 13x8 (A) | 8,6 | 50 | 164 | 71 | 2,8 | 103 | 20,6 | 45,5 |
| FBKK17BLGAAD | 17x11 (B) | 15,4 | 50 | 164 | 90 | 3,5 | 187 | 37,4 | 82,4 |
| FBKK22CLGAAC | 22x14 (C) | 25,2 | 50 | 164 | 124 | 4,9 | 312 | 62,3 | 137,3 |

## Caractéristiques

**Résistance à l'hydrolyse**
Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**
Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**Flexible au froid**
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

**FDA/EC**
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026