
## Fiche technique Courroies trapézoïdales







Qualité: PU75A Numéro d'article: FBKI22CHGA Couleur: gris clair



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                         |                              |                      |  |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Catégorie de profil              | Courroies trapézoïdales | k1% relaxé (bout à bout)     | 165,4 N   943,5 lbf  |  |
| Construction de profil           | avec renfort            | k1% statique (bout à bout)   | 206,7 N   1179,4 lbf |  |
| Type de support                  | Polyester               | k1% relaxé (superposition)   | 302,8 N   1727,7 lbf |  |
| Type de traitement               | n/a                     | k1% statique (superposition) | 378,6 N   2159,7 lbf |  |
| Diamètre recommandé des poulies  | 140 mm                  | Taille de l'emballage        | 50 m                 |  |
| Prétension recommandée           | n/a                     | Résistance chimique          | sur demande          |  |
| Poids                            | 29 kg/100m              |                              |                      |  |
| Température de fonctionnement    | -20°+60°C               |                              |                      |  |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                            | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                      | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 80° Shore A                       | n/a        |
| Couleur                              | gris clair                        | n/a        |
| Dimensions                           | 22x14 mm (C)                      | n/a        |
| Surface                              | lisse                             | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,7   PE: 0,4   HDPE: 0,35 | n/a        |
| Propriétés                           | avec renfort                      | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |

## CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025