



Qualité: **PU75A**

Numéro d'article: **FBKP75A13**

Couleur: **rouge**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Catégorie de profil | Courroies trapézoïdales | k1% relaxé (bout à bout) | 13,9 N 79,5 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 17,4 N 99,4 lbf |
| Type de support | n/a | Poids | 10 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulies | 75 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| Prétension recommandée | 4...8% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Couleur | rouge | n/a |
| Dimensions | 13x8 mm (A) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35 | n/a |
| Propriétés | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026