



Qualité: PU80A
Numéro d'article: FBKP80A22TR
Couleur: transparent



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Catégorie de profil | Courroies trapézoïdales | k1% relaxé (bout à bout) | 51,1 N 291,4 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 63,8 N 364,2 lbf |
| Type de support | n/a | Poids | 29 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -20°...+60°C |
| Diamètre recommandé des pouliées | 150 mm | Taille de l'emballage | 50 m |
| Prétension recommandée | 4...8% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 84° Shore A (± 3) | n/a |
| Couleur | transparent | n/a |
| Dimensions | 22x14 mm (C) | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Propriétés | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Végétalien | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026