

Courroies trapézoïdales

PU85A bleu ultramarine lisse, Renfort Fibre de verre PU, soudable



N° d'article	Dimensions	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø	ENTRAÎNEMENT		TRANSPORT	
			mm	kg/100m		m	ft	Choc N	Chevauchement N
FBZKP85A13	13x8 (A)	10	50	164	125	4,9	108	21,6	47,7

env. 88° Shore A (± 3)

Max. Précontrainte

Choc n/a

Chevauchement n/a

Coeff. de friction μ Acier 0,6
env.Coeff. de friction μ PE 0,35
env.Coeff. de friction μ HDPE 0,3
env.

Caractéristiques



avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026