

Courroies trapézoïdales

PU90A blanc lisse



| env. | 92° | Shore | Α |
|------|-----|-------|---|
|------|-----|-------|---|

| Prétension recommandé | 35% |
|-------------------------------------|------|
| Coeff. de friction μ Acier env. | 0,5 |
| Coeff. de friction μ PE env. | 0,3 |
| Coeff. de friction μ HDPE env. | 0,25 |

| N° d'article | Dimensions | Poids (env.) | Longueur min. poulie re- par unité commandéø | | ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie | TRANSPORT poids max. transporté | | | |
|-----------------|------------|-----------------|---|-----|-------------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|
| | | | | | | | Choc | Choc | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBKP90A08 | 8x5 (M) | 4 | 100 | 328 | 60 | 2,4 | 72 | 14,4 | 31,8 |
| FBKP90A10 | 10x6 (Z) | 6 | 50 | 164 | 80 | 3,2 | 110 | 22,0 | 48,4 |
| FBKP90A13 | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 105 | 4,2 | 189 | 37,7 | 83,1 |
| FBKP90A17 | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 140 | 5,5 | 335 | 67,1 | 147,9 |
| FBKP90A22 | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 200 | 7,9 | 559 | 111,9 | 246,6 |

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025