

## Courroies trapézoïdales

## PU95A beige lisse, Renfort Polyester



| N° d'article | Dimensions | Section<br>profil | Poids<br>(env.) | Longueur<br>par unité |     | min. poulie<br>recommandé<br>ØØ |      | Fmax/courroie<br>(bout à bout) |       | Fmax/courroie<br>(superposition) |       |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|              | mm         | cm²               | kg/100m         | m                     | ft  | mm                              | inch | kg                             | lbs   | kg                               | lbs   |
| FBKM13ABGA   | 13x8 (A)   | 0,82              | 10              | 50                    | 164 | 130                             | 5    | 40                             | 88    | 67,5                             | 148,5 |
| FBKM17BBGA   | 17x11 (B)  | 1,46              | 18              | 50                    | 164 | 175                             | 6,8  | 72                             | 158,4 | 120                              | 264   |
| FBKM22CBGA   | 22x14 (C)  | 2,4               | 29              | 50                    | 164 | 250                             | 9,7  | 120                            | 264   | 202                              | 444,4 |

env. 95° Shore A

| Prétension recommandé               | 0.52% |
|-------------------------------------|-------|
| Coeff. de friction $\mu$ Acier env. | 0,45  |
| Coeff. de friction $\mu$ PE env.    | 0,25  |
| Coeff. de friction $\mu$ HDPE env.  | 0,2   |
| Conforme à la FDA/EC                |       |

## Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct



avec renfort

pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025