



**Qualité:** PU95A  
**Numéro d'article:** FBKM13ABGA  
**Couleur:** beige



| INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES |                           |                              |                    |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Catégorie de profil              | Courroies trapézoïdales   | k1% relaxé (bout à bout)     | 102,5 N   23 lbf   |
| Construction de profil           | avec renfort              | k1% statique (bout à bout)   | 128,1 N   28,8 lbf |
| Renfort                          | Polyester (2 mm)          | k1% relaxé (superposition)   | 100,6 N   22,6 lbf |
| Type de traitement               | n/a                       | k1% statique (superposition) | 125,7 N   28,3 lbf |
| Diamètre recommandé des poulies  | 130 mm                    | Taille de l'emballage        | 50 m               |
| Max. Précontrainte               | 2% (Stoß)   3% (Überlapp) | Résistance chimique          | sur demande        |
| Poids                            | 10 kg/100m                |                              |                    |
| Température de fonctionnement    | -20°...+60°C              |                              |                    |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                             | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                       | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 95° Shore A (±3)                   | n/a        |
| Couleur                              | beige                              | n/a        |
| Dimensions                           | 13x8 mm (A)                        | n/a        |
| Surface                              | lisse                              | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0,45   PE: 0,25   HDPE: 0,2 | n/a        |
| Propriétés                           | FDA (Food and Drug Administration) | n/a        |
| n/a                                  | avec renfort                       | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |
| n/a                                  | n/a                                | n/a        |

#### CONFORMITÉ

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 07/2026