
Guides/Profils

PU65A bleu ultramarine lisse



	ca. 72° Shore A (±3)
Coeff. de friction µ Acier env.	0,8
Coeff. de friction µ PE env.	0,45
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,4

N° d'article	Dimension du profil	Longueur par unité		min. poulie recommandé øø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKG5X3LG	5x3	150	492	20	0,8
FBKG6YLG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKG8MLG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKG10ZLG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKG13ALG	13x8 (A)	150	492	65	2,6
FBKG17BLG	17x11 (B)	100	328	85	3,4
FBKG22CLG	22x14 (C)	50	164	120	4

Caractéristiques

Résistance à l'hydrolyse
Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

Résistant aux microbes
Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

FDA (Food and Drug Administration)
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Sous réserve de modifications - 10/2026