

Courroies rondes creuses  
**PU75A bleu ciel lisse**



env. 80° Shore A ( $\pm 3$ )	
Prétension recommandé	4...8%
Coeff. de friction $\mu$ Acier	0,7
env.	
Coeff. de friction $\mu$ PE	0,4
env.	
Coeff. de friction $\mu$ HDPE	0,35
env.	
Conforme à la FDA/EC	

#### Caractéristiques


**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct


**Végétalien**

Utilisation de matières premières d'origine non animale


**Résistance à l'hydrolyse**

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.


**Résistant aux microbes**

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.


**Flexible au froid**

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026