Courroies rondes creuses

PU75A rouge lisse

env. 80° Shore A (±3)	
Prétension recommandé	4...8%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,7
Coeff. de friction µ PE env.	0,4
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,35

N° d'article	Diamètre ø		Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie re-commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie	TRANSPORT poids max. transporté	
								Choc	Choc	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBHP75A048	4,8	3/16	1,8	200	656	30	1,2	21	4,2	9,3
FBHP75A063	6,3	1/4	3,2	100	328	45	1,8	36	7,1	15,7
FBHP75A080	8	5/16	5,1	100	328	55	2,2	57	11,5	25,3
FBHP75A095	9,5	3/8	7,2	100	328	65	2,6	81	16,2	35,7
FBHP75A125	12,5	1/2	12,4	50	164	85	3,4	138	27,6	60,8
FBHP75A150	15	19/32	19	50	164	100	4	211	42,3	93,2

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025