Courroies trapézoïdales parallèles

PU85A vert menthe lisse, Renfort Polyester

N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ØØ		Fmax/courroie (bout à bout)		Fmax/courroie (superposition)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBSK30X8GGA	30x8	1,9	22,4	30	100	100	3,9	69,8	153,5	102,6	225,7

env. 88° Shore A	
Prétension recommandé	0.5...2%
Coeff. de friction µ Acier env.	0,6
Coeff. de friction µ PE env.	0,35
Coeff. de friction µ HDPE env.	0,3

Caractéristiques

avec renfort
pour les applications nécessitant une force de traction plus importante.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 08/2025