

Profilés en T

PU60A soft bleu lisse

env. 65° Shore A (± 3)

Prétension recommandé 4...8%

Coeff. de friction μ Acier 0,9
env.Coeff. de friction μ PE 0,55
env.Coeff. de friction μ HDPE 0,5
env.

Conforme à la FDA/EC

Caractéristiques


FDA (Food and Drug Administration)
 Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Végétalien
 Utilisation de matières premières d'origine non animale

Flexible au froid
 Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 12/2025