
Profilés en T

# PU85A bleu saphir lisse



| N° d'article | Dimensions | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie re-commandéø | | ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie | TRANSPORT poids max. transporté | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Choc | Choc | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBSP85A20X8 | 20x8 | 10 | 30 | 100 | 100 | 4 | 115 | 22,9 | 50,6 |

| | |
|---|---|
| env. 88° Shore A (±3) | |
| Prétension recommandé | 3...6% |
| Coeff. de friction µ Acier env. | 0,6 |
| Coeff. de friction µ PE env. | 0,35 |
| Coeff. de friction µ HDPE env. | 0,3 |
| Conforme à la FDA/EC | |

**Caractéristiques**

**FDA (Food and Drug Administration)**
Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

**Végétalien**
Utilisation de matières premières d'origine non animale

**Résistance à l'hydrolyse**
Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.

**Résistant aux microbes**
Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.

**Flexible au froid**
Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2026