

Profils spécifiques

PU75A plus orange lisse



N° d'article	Dimensions	Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé øø		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBPVIPJ2O	4.8x4	0,16	1,96	200	656	30	1,2	7,2	15,8
FBPVIPJ3O	7x4	0,24	2,93	200	656	30	1,2	10,5	23,1
FBPVIPJ4O	9.3x4	0,32	3,92	200	656	30	1,2	14,4	31,7

env. 80° Shore A

Prétension recommandé	36%
Coeff. de friction μ Acier env.	0,7
Coeff. de friction μ PE env.	0,4
Coeff. de friction μ HDPE env.	0,35

Caractéristiques



Flexible au froid Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C



Faible allongement

Mélange de matériaux breveté "PLUS" pour un allongement réduit.

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2025