
Cinghie trapezie

PU85A blu zaffiro liscio



circa 88° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	4...8%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,6
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
							Giunto	Giunto	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKK08MLGAAD	8x5 (M)	3,3	100	328	38	1,5	38	7,7	16,9
FBKK10ZLGAVZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	49	1,9	56	11,3	24,8
FBZKP85A13PB	13x8 (A)	8,6	50	164	71	2,8	103	20,6	45,5
FBKK17BLGAAD	17x11 (B)	15,4	50	164	90	3,5	187	37,4	82,4
FBKK22CLGAAC	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	312	62,3	137,3

Proprietà

Resistente all'idrolisi
Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

Resistente ai microbi
I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Flessibile alle basse temperature
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

FDA/EC
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026