
Scheda tecnica
Cinghie trapezie





Qualità: **PU85A**
Articolo n.: **FBZKP85A13AV**
Colore: **verde**

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	93,1 N | 20,9 lbf
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	116,3 N | 26,2 lbf
Elemento di tensione	Aramide (2 mm)	k1% rilassato (sovrapposto)	n/a | n/a
Tipo di elaborazione	dentellato	k1% statico (sovrapposto)	n/a | n/a
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	75 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
		Resistenza chimica	su richiesta
Max. Vorspannung	1,5% (Stoß) | 1,5% (Überlapp)		
Peso	9,1 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°...+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Colore	verde	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Proprietà	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026

BEHA Innovation GmbH In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germania · Telefono +49 7684 9070 · info@behabelt.com · www.behabelt.com