


## Cinghie trapezie

### PU75A blu cielo liscio



circa 80° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata	4...8%
-----------------------------	--------

Coefficienti di attrito circa $\mu$ acciaio	0,7
--	-----

Coefficienti di attrito circa $\mu$ PE	0,4
---	-----

Coefficienti di attrito circa $\mu$ HDPE	0,35
---	------

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen  mm	Peso approssi- mativo  kg/100m	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura  Giunto N	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile  Giunto	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKI6YLGA	6x4 (Y)	2,3	100	328	35	1,4	22	4,4	9,7
FBKI8MLGA	8x5 (M)	4	100	328	40	1,6	38	7,5	16,6
FBKI10ZLGA	10x6 (Z)	6	50	164	50	2	57	11,5	25,3
FBKI13ALGA	13x8 (A)	10	50	164	75	3	98	19,7	43,4
FBKI17BLGA	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	175	35,0	77,1

#### Proprietà



#### FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



#### Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



#### Vegano

Utilizzo di materie prime di origine non animale



#### Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



#### Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026