

## Cinghie trapezie

# PU75A arancione liscio, Elemento di tensione Fibra di vetro, saldabile



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo		nsioni onteni-	Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP75A13GL	13x8 (A)	0,82	10	50	164	110	4,4	25,3	55,6		
FBZKP75A17GL	17x11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	45	98,9		
FBZKP75A22GL	22x14 (C)	2,4	29	50	164	180	7,1	66,2	145,7		

#### circa 80° Shore A

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,7
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,4
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,35

### Proprietà



# con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025